



الجمعية العلمية الملكية  
Royal Scientific Society



**JAS**  
Jordanian Accreditation System  
نظام الاعتماد الأردني  
Accreditation Unit

Test-019

## تقرير الفحص

|             |                                               |                       |                            |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| الدائرة     | : مختبرات العلوم الكيميائية                   | الرقم التمييزي للعينة | : 1 / 15164 / 22 / 02 / 71 |
| القسم       | : مختبرات الكيمياء الصناعية                   |                       |                            |
| المختبر     | : الدهان والطلاء                              |                       |                            |
| السادة      | : شركة القدس لصناعة الدهانات                  |                       |                            |
| العنوان     | : الأردن - عمان - بجانب المدينة الصناعية سحاب |                       |                            |
| إشارتنا رقم | : 18764/1/55/154(710202)                      | مكان إجراء الفحوصات   | : داخل الجمعية             |
| تاريخ       | : 2022/06/22                                  | طريقة إحضار العينة    | : من قبل الزبون            |
| إشارتكم رقم | : lab / 2 / 2022                              | تاريخ الاستلام        | : 2022/06/12               |
| تاريخ       | : 2022/06/12                                  | تاريخ انتهاء الفحص    | : 2022/06/21               |
| نوع العينة  | : املشن داخلي مطفاً                           |                       |                            |

### الدهانات (الطلاء) والورنيشات-الدهانات المستحلبة المائية ( الأملشن/ داخلية مطفاة) م ق أ 31/2020

| الفحص             | النتيجة      | الوحدة              | الحدود للمواصفة | تقييم النتيجة | طريقة الفحص       |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| مقاومة الحك الرطب | أكثر من 1200 | دورة                | $300 \leq$      | مطابق         | ISO 11998:2006    |
| التغطية           | 6.5          | م <sup>2</sup> /لتر | $4.0 \leq$      | مطابق         | ISO 6504-1 : 2019 |

#### ملاحظات:

- حالة العينة عند الإستلام جيدة.
- أجريت الفحوصات حسب طلبكم
- قاعدة القرار : يؤخذ الارتياح في التقييم وفي حال كون النتيجة مع الارتياح تتداخل مع حدود التقييم وتحتمل نجاح أو رسوب النتيجة ففي هذه الحالة لا يمكن اتخاذ القرار.
- المعلومات المدونة على كتاب الشركة: املشن داخلي مطفاً - كيوي فاين
- المعلومات المدونة على العبوة: كيوي فاين
- فحص التغطية : الكثافة : 1.43 غم/مل - زمن التجفيف 24 ساعة باستخدام شريحة ورق قياسي ابيض و اسود -نسبة المواد غير المتطايرة: 59.7 wt %

اعتمدت من قبل: رئيس القسم  
م. سرين ياسين الشياح بتاريخ 14:24:55 2022/06/22

*Sirin*



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر  
احمد "محمد امين" القطاونة بتاريخ 11:10:27 2022/06/22

*احمد*

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الالكتروني:  
<https://elabs.rss.jo>  
ID: 147281475100



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or attrition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan  
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | [www.rss.jo](http://www.rss.jo)

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل التوقيع المعتمد وختم الجمعية أو الختم الإلكتروني (QR). لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل مجزأ إلا بأخذ موافقة خطية من الجهة المصدرة. النتائج تمثل العينة/الجهاز فقط. أي كشط أو تعديل يلغي هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد 1438، عمان 11941، الأردن  
هاتف 6 534 4701 (+962) | فاكس 6 534 4806 (+962) | [www.rss.jo](http://www.rss.jo)